

ТИП КРАСКИ

Водоразбавляемый акрилат для влагоизоляционных работ образующий паронепроницаемую пленку.

Вместе с краской TIMANTTI 40 входит в систему окраски для влажных помещений, одобренной в Швеции (Måleribranschens Våtrumskontroll, MVK).

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в качестве влагоизолирующей грунтовки во влажных помещениях для стен и потолков, которые затем покрывают поверхностными красками из группы красок TIMANTTI. В качестве подложки могут быть шпатлеванная или бетонная поверхность, различные строительные плиты, стекловолоконистые обои, закрепленные клеем во влажных помещениях и т.д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ Прим. 40 объемных %

Летучие органические вещества (VOC) EU VOC допустимое значение (кат A/i): 140 г/л 2010. VOC изделия: макс. 140 г/л.

Практическая укрывистость Краска в неразбавленном виде: 4 - 8 м²/л

Плотность прим. 1,0 г/мл

Время высыхания, +23°C / 50 % RH

- от пыли через 2 часа

- нанесение следующего через 4 часа

слоя

При более низкой температуре и высокой влажности воздуха процесс высыхания замедляется.

Разбавитель, очистка инструментов

Вода. Рабочие инструменты немедленно промыть теплой водой и моющим средством после работы.

Цвета

Прозрачно - зеленый

См. на обороте

**ИНСТРУКЦИЯ ПО
ПРИМЕНЕНИЮ****Подготовка поверхности**

Новые поверхности очистить от пыли и грязи.
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим раствором RENZA maalarinpesuliuos и тщательно промыть водой.
Полностью снять синтетические обои и керамическую плитку.
Твердые или глянцевые поверхности отшлифовать до матовости и удалить пыль после шлифования.
Выправить поверхности легкой шпатлевкой для влажных помещений SILORA LW.
Поверхности отшлифовать и удалить пыль от шлифования.

Нанесение

TIMANTTI W тщательно перемешать перед нанесением.
Краску наносить кистью или валиком.

Первая обработка производится влагоизолирующей грунтовкой, разбавленной водой в соотношении 1:1.
Вторая обработка производится неразбавленной влагоизолирующей грунтовкой после высыхания первого слоя в течение 1 - 2 часов. Для стекловолоконистых обоев, в качестве клея, применяется TIMANTTI W, после чего ткань загрунтовать в один слой неразбавленной TIMANTTI W.

Поверхностная окраска

После высыхания поверхности в течение, примерно 4 часов, наносятся поверхностные краски группы TIMANTTI.

Условия нанесения

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должны быть выше +5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.
Проветривание во время окрашивания и во время высыхания ускоряет процесс высыхания краски.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости

ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.
