

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

ЯВА 14.03.2016

**ЯВА**

**грунтовка антисептирующая для древесины  
ТУ 2312-012-93296022-2015**

---

<b>ТИП</b>	Грунтовочный антисептик глубокого проникновения для защиты деревянных конструкций в условиях открытой атмосферы. Содержит вещества, препятствующие развитию грибков, гнили и плесени.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Для грунтования изделий из дерева, деревянных фасадов, погонажа, столярных изделий. Применять в качестве грунтовки под лессирующие и кроющие антисептики, алкидные и масляные краски. Для наружных работ или под обшивку. Не применять внутри теплиц.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

<b>Норма расхода, м<sup>2</sup>/л</b>	4-6 в один слой на пиленую поверхность, 4-8 в один слой на строганную и бревенчатую поверхность.
<b>Массовая доля нелетучих веществ, %</b>	(13±3).
<b>Удельный вес, кг/л</b>	(0,8±0,1).
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, Teknosolv 1621.
<b>Способ нанесения</b>	Распыление, кисть, окунание.
<b>Время высыхания, +23<sup>0</sup>С / 50 % относительной влажности воздуха</b>	
- на отлип	4-8 часов.
- нанесение следующего слоя	следующий слой рекомендуется наносить через 24 часа.
<b>Блеск</b>	Не нормируется.
<b>Базис</b>	Бесцветная.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35 <sup>0</sup> С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л), 20 л (наполнение 18 л).

---

см. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Вновь окрашиваемые поверхности очистить от загрязнений механически. Расчистить смоляные «карманы». Ремонтируемые поверхности расчистить до древесины, пыль и отслаивающееся покрытие удалить. Допускается применение отбеливающих и saniрующих составов. При необходимости поверхности промыть водой и высушить.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Окраска</b>	<p>Грунтовку наносить без разбавления методом «мокрый по мокрому», одну деталь покрывать полностью непрерывно, за один проход. При грунтовании дощатых поверхностей применять мягкие плотные кисти из натуральной щетины. Особенно тщательно обрабатывать торцы бревен и досок. Не наносить поверх старых покрытий.</p> <p>Правильно загрунтованная поверхность через сутки не должна блестеть. Если загрунтованная поверхность имеет блеск, ее следует шлифовать до матового состояния перед нанесением лессирующего антисептика.</p>
<b>Состав</b>	Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, биоцид.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищают разбавителем Teknosolv 1621 или уайт-спиритом.
<b>Охрана труда</b>	<p>При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой с применением специального чистящего крема (скраба) или с мылом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные антисептиком и/или растворителем удалять из зоны работ незамедлительно. Хранить в недоступном для детей месте.</p> <p>Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.</p>
<b>Охрана окружающей среды</b>	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
<b>Изготовитель</b>	ООО «Текнос», Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Текнос» в городе Санкт-Петербург Адрес: РФ, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Новые Заводы, дом 56, корп.3, тел. (812) 334-9531, <a href="http://командор.рф">http://командор.рф</a>

---

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества компании. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению.

---