

**МАЛЬТА 30      эмаль алкидная полуматовая**

<b>Тип</b>	Алкидная эмаль для внутренних работ.
<b>Область применения</b>	Для окраски загрунтованных металлических, деревянных, древесностружечных, древесно-волоконистых, оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, кирпичных поверхностей. Применяется для окраски стен, потолков, дверей, мебели и радиаторов отопления.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Норма расхода</b>	8-12 м <sup>2</sup> /л в один слой на гладкие подготовленные поверхности.
<b>Сухой остаток</b>	65-75% по массе.
<b>Удельный вес</b>	1,2-1,3 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78.
<b>Способ нанесения</b>	Распыление, валик, кисть.
<b>Время высыхания</b>	При нормальных условиях от пыли – 3-4 часа. Следующий слой наносить через 24 часа.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Базисы</b>	Базис 1, базис 3.
<b>Цвет</b>	Колеруется по каталогам "NCS", "RAL" и другим.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в герметичной, плотно закрытой таре. Не нагревать выше +35 <sup>0</sup> С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Срок хранения в заводской невскрытой упаковке 5 лет со дня изготовления.
<b>Тара</b>	Металлические банки 1 л (наполнение 0,9 л), металлические ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

**МАЛЬТА 30 эмаль алкидная полуматовая**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Подготовка поверхности</b>	Неокрашенную поверхность очистить от грязи и пыли, обезжирить. Металлические поверхности грунтовать антикоррозионной грунтовкой. Ранее окрашенные поверхности обезжирить моющими растворами, промыть чистой водой и высушить. Отслаивающуюся краску удалить механически, поверхность грунтовать, шпатлевать и шлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Не наносить эмаль поверх покрытий из водно-дисперсионных красок.
<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Окраску производить при температуре +5-+25°C, относительная влажность воздуха – не более 80%.
<b>Окраска</b>	Эмаль наносить в два слоя распылением, валиком или кистью. Эмаль перед употреблением перемешать, для окраски первым слоем разбавить уайт-спиритом не более чем на 10% по объему, при окраске вторым слоем эмаль при необходимости разбавлять до малярной вязкости. Рекомендуемая продолжительность межслойной сушки - не менее 24 часов.
<b>Очистка инструментов</b>	Малярные инструменты очищать уайт-спиритом.
<b>Состав</b>	Алкидная смола, диоксид титана, доломит, уайт-спирит, сиккативы, функциональные добавки.
<b>Охрана труда</b>	При применении использовать защитные очки и перчатки. При нанесении распылением использовать респиратор. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть уайт-спиритом, смазать кремом. Соблюдать правила пожарной безопасности. При проливе применять песок для сбора. Ветошь, обтирочные материалы, пропитанные эмалью, удалять из зоны работ незамедлительно. Беречь от огня. Опасность материала обусловлена входящим в состав растворителем – уайт-спиритом. Не смешивать с другими красками и растворителями.
<b>Охрана окружающей среды</b>	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
<b>Изготовитель</b>	АО ТЕКНОС, Финляндия, Хельсинки, п/я 107, FI-00371, тел. +358 9 506 091, <a href="http://www.teknos.com">http://www.teknos.com</a>